

# NATUREL 35

FABRIQUÉ EN FRANCE

**PLUS VRAI QUE NATURE**

Ce gazon artificiel est conçu pour tous ceux qui sont à la recherche d'un rendu ultra réaliste tout en gardant les avantages d'entretien simplifié du gazon synthétique : composé de fibres au couleurs sélectionnées pour être au plus proche d'un gazon naturel, sa hauteur de brins de 35mm permet un rendu visuel fraîchement tondu. **Son aspect mat permet d'éviter les effets de brillance et participe à ce rendu ultra-réaliste. Son excellent rapport hauteur densité, lui confère une bonne résistance au passage et en font un excellent produit pour réaliser vos aménagements extérieurs comme les abords de piscine et les jardins paysagers en pelouse synthétique.**



**DOUCEUR** ★★★★★  
**DENSITÉ** ★★★★★  
**ASPECT** ★★★★★  
**PASSAGE** ★★★★★



Composition des fibres  
**100 % Polyéthylène Thermo Active**

**Fil 1**  
 C Shape  
 Monofilament droit  
 DTex : 7 200

**Fil 2**  
 Fibrillé  
 DTex : 4 800

**272 000 fibres/m<sup>2</sup>**

**16 fibres par touffes**

**17 000 touffes/m<sup>2</sup>**

**Tuilage en ligne**

Jauge

**3/8"**

**35 mm**

**Dossier : 1 000 g/m<sup>2</sup>**

Dossier principal : 170g/m<sup>2</sup>  
 Composition : Polypropylène stabilisé UV + Fleece  
 Enduction Latex : 830g/m<sup>2</sup>

**2 650 g/m<sup>2</sup>** fibres + dossier

**1 650 g/m<sup>2</sup>** fibres

**Densité 47** g/m<sup>2</sup>/mm de hauteur

**12 000** DECITEX



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Tenue des couleurs Echelle 7 DIN 54004	Stabilité à la radiation UV > 3000 heures UV - A	Perméabilité 60 litres / m <sup>2</sup> /min	Ancrage de la fibre > 30 N	Résistance au chlore 4 - 5 DIN 54019	Résistance à l'eau de mer 4 - 5 DIN 54007
---	---	---	-------------------------------	---	--

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse