



NATUREL PLAY

F A B R I Q U É E N F R A N C E



Aire de jeux

RÉALISTE ET DURABLE

Ce gazon à fibres droites est à moitié rempli de sable et idéal pour les aires de jeux ou cours d'école, qui recherchent un résultat ultra réaliste. Les fibres qui composent son tapis, sont en **polyéthylène - un matériau doux et résistant** - et de couleurs savamment associées pour un résultat au plus proche du gazon végétal.

Sa haute densité de fibres lui procure un confort naturel, qu'une sous-couche amortissante pourra accroître en fonction de la hauteur de chute à prévoir.



Découvrez notre système Saccinto Play© pour les aires de jeux.

FACILITÉ ENTRETIEN



RÉSISTANCE PIÉTINEMENT



ASPECT



CONFORT




GAZON TECHNIQUE / GAMME AIRE DE JEUX


Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

	APPLICATIONS	Aire de jeux	
	ORIGINE	FABRIQUÉ	EN FRANCE
INFOS GÉNÉRALES	HAUTEUR DE BRIN	30 mm	
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	2 150 g/m ²	
	POIDS FIBRES	1 150 g/m ²	
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	38 g/m ²	
	COULEUR	vert	
	REPLISSAGE	Sable : 18 kg/m ²	
	FIBRE(S)	FIL 1	100 % Polyéthylène Thermo Active / Monofilament droit / DTEX 7 200
FIL 2		100 % Polyéthylène Thermo Active / Fibrillé / DTEX 4 800	
TUFT	TUFTAGE	Linéaire	
	JAUGE	3/8"	
	FIBRES/ TOUFFE	32	
	TOUFFE/M ²	13 000	
	FIBRES/M ²	416 000	
DOSSIER	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV + Fleece - 170 g/m ²	
	ENDUCTION	Latex - 830 g/m ²	
	POIDS TOTAL DOSSIER	1 000 g/m ²	



2 150 g/m²
fibres + dossier



1 150 g/m²
fibres



Densité 38
g/m²/mm de hauteur



12 000
DECITEX



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.

Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr