



PÉTANQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

LE GAZON SPÉCIAL PÉTANQUE

Le gazon pétanque est un revêtement synthétique spécialement conçu pour les terrains de boules. Cette alternative au sable résiste durablement aux impacts grâce à sa composition sablée, évitant l'arrachement des brins. Installation facile pour une surface de jeu professionnelle et durable.



Coloris disponibles :

Pétanque



NATUREL



SUPREME

Le gazon Pétanque s'installe avec notre système Saccinto Pétanque :

Gazon + Silice + Bande de pontage renforcée + colle PU



GAZON TECHNIQUE / GAMME PÉTANQUE

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

	COLORIS	NATUREL	SUPREME
INFOS GÉNÉRALES	ORIGINE	FABRIQUÉ EN FRANCE	
	HAUTEUR DE BRIN	30 mm	
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	2 150 g/m ²	2 200 g/m ²
	POIDS FIBRES	1 150 g/m ²	1 200 g/m ²
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	38 g/m ²	40 g/m ²
	DECITEX	12000	13200
	COULEURS	Fils marrons et verts pour un aspect naturel	Fils verts plusieurs nuances pour un aspect verdoyant
	REPLISSAGE	Sable : 18 kg/m ² , granulométrie : 0,4 / 0,8 mm	
	FIBRE(S)	FIL 1	100 % Polyéthylène Thermo Active / C Shape / Monofilament droit / DTEX 7 200
FIL 2		100 % Polyéthylène Thermo Active / Monofilament texturé / DTEX 4 800	100 % Polyéthylène Thermo Active / Monofilament texturé / DTEX 4 400
TUFT	TUFTAGE	Linéaire	
	JAUGE	3/8"	
	FIBRES/ TOUFFE	32	40
	TOUFFE/M ²	13 000	
	FIBRES/M ²	416 000	520 000
DOSSIER	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV + Fleece - 170 g/m ²	
	ENDUCTION	Latex - 830 g/m ²	
	POIDS TOTAL DOSSIER	1 000 g/m ²	



Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m ² /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.

Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

www.saccinto.fr

www.gazon-synthetique-saccinto.fr



contact@saccinto.fr