Saccinto

GAZON SYNTHÉTIQUE HAUT DE GAMME

GAZON TECHNIQUE / AIRE DE JEUX

COLOR PLAY

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

Aire de jeux

Coloris disponibles :

Rouge Bleu

LE GAZON CRÉATIF

Le Color Play est un gazon semi-sablé à fibre droites qui existe en plusieurs coloris souvent utilisé pour délimiter les espaces au sein des aires de jeux ou cours d'écoles. Souvent travaillé en incrustation, c'est le gazon créatif par excellence !

Votre seule limite est votre imagination !

Si nécessaire, l'addition d'une sous-couche amortissante lui permettra de répondre à la norme de sécurité NF EN 1177 en vigueur.

Le gazon Color Play s'installe avec notre système Saccinto Play© pour les aires de jeux :

Sous-couche amortissante + silice +
gazon synthétique Saccinto + bande de pontage renforcée + colle PU

+ d'infos

www.gazon-synthetique-saccinto.fr

COLOR PLAY

GAZON TECHNIQUE / GAMME AIRE DE JEUX

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a developpé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.
Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

INFOS GÉNÉRALES	COLORIS	Bleu / Rouge
	APPLICATIONS	Aire de jeux
	ORIGINE	FABRIQUÉ EN ESPAGNE
	HAUTEUR DE BRIN	25 mm
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	2020 g/m²
	POIDS FIBRES	1315 g/m²
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	53 g/m²
	REMPLISSAGE	Sable : 15 kg/m², granulométrie : 0,4 / 0,8 mm, NFP90-112
FIBRE(S)	FIL 1	Polyéthylène / Flat shape / Monofilament droit
	FIL 2	Polyéthylène / Monofilament texturé
TUFT	TUFTAGE	Linéaire
	JAUGE	3/8"
DOSSIER	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV - 170 g/m²
	ENDUCTION	Polyuréthane - 535 g/m²
	POIDS TOTAL DOSSIER	705 g/m²

2 020 g/m²
fibres + dossier

1 315 g/m²
fibres

20 60
Densité 53
g/m²/mm de hauteur

Certification ISO 9001, 14001 et 45001

INFORMATIONS TECHNIQUES					
Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m²/min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.
Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY | LYON | TOULOUSE

www.saccinto.fr www.gazon-synthetique-saccinto.fr contact@saccinto.fr

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Saccinto est illicite et constitue une contrefaçon.